



TECHNISCHES MERKBLATT

UP 950 (Härter Luperox DP 33)

Einsatzgebiete:

Bei UP 950 (Härter Luperox DP 33) handelt es sich um eine spezielle Mischung aus Keton-Peroxiden zur Härtung von Polyester-Schaumharzen.

Kenndaten:

Kennwert	
Aussehen	Klare Flüssigkeit
Peroxidgehalt	8,9 – 9 %
Aktivsauerstoffgehalt	7,9 %
Empfohlene Lagertemperatur	max. 25° C

Verpackung:

Kunststoffkanister 25 kg
Kleingebinde 5 kg

Lagerung:

UP 950 ist in geschlossenen Originalgebinden - gemäß der empfohlenen Lagertemperatur - vor Sonnenlicht und anderen Wärmequellen geschützt zu lagern. Es darf nicht mit anderen Stoffen, insbesondere nicht mit Beschleunigern oder anderen brennbaren Flüssigkeiten zusammen gelagert werden.

Haltbarkeit:

Bei sachgemäßer Lagerung ist innerhalb von 6 Monaten kein nennenswerter Rückgang der Aktivität zu verzeichnen.

Handhabungsvorschriften:

Grundsätzlich ist das Produkt im Originalgebinde zu lagern. Dieses ist nach Entnahme des Produktes sofort wieder zu verschließen. Eine einmal entnommene Menge darf nicht wieder in den Originalbehälter zurück gegeben werden. Am Arbeitsplatz dürfen nur die für den Fortgang der Arbeiten notwendigen Mengen bereit gehalten werden. Offene Flammen, Funken oder andere Wärmequellen, sowie Rauchen am Arbeitsplatz ist auszuschließen. Zum Schutz der Augen sind Schutzbrillen zu tragen, wenn erforderlich Schutzhandschuhe, Gesichts- und Kopfschutz sowie Schutzanzüge. Beim Arbeiten ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Peroxiddämpfe dürfen nicht eingeatmet werden.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen, insbesondere durch von uns nicht beeinflussbare Faktoren während der Verarbeitung und bei Verwendung von Rohstoffen Dritter. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

RÜHL PUROMER GmbH GFK-Systeme

03/01

Telefon:	Verkauf	06172 / 733-264 oder 282
		Techn. Beratung 06172 / 733-260
Telefax:		06172 / 733-141 oder -263